

## Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas nitro-sintéticas.

## Campo de Aplicação

Produto indicado para a indústria metalomecânica como fundo para pinturas de base, em pinturas sobre fundos antigos celulósicos ou de estufa sempre que se deseje acabamentos a esmalte nitro-sintético do tipo Silacrix (S230.-L).

## Propriedades

Fácil aplicação e lixagem;  
Secagem rápida;  
Bom poder de enchimento.

## Características

**Cor:** Branco, cinzento e castanho

**Aspeto:** Mate

**Densidade (23°C):**  $1,23 \pm 0,02$  (branco)

**Viscosidade da Aplicação (23°C):**  $25'' \pm 5''$  Ford III (branco) (1:1 Diluente Celuloso)

**Rendimento Teórico:**  $11 \pm 1$  m<sup>2</sup> / Litro (para espessuras secas de 40 µm)

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem

**Isento de poeiras:**  $\pm 10$  minutos

**Manipulável:**  $\pm 45$  minutos

**Duro:** 4 horas

**Lixável:** 4 horas

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se devidamente secas, desengorduradas e isentas de poeiras. Pode ser aplicado diretamente sobre o ferro macio e metais ferrosos previamente lixados e desengordurados.

### Processo de Aplicação:

Pistola convencional e trincha (retoques). Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.

Aplicar duas demãos cruzadas com intervalo de  $\pm 20$  minutos.

**Diluição: Pistola Convencional:** 100% (volume)

**Pressão de ar:** 3,5 – 4,0 bar

**Diluyente Recomendado:** Diluente Celuloso (S2501-L)

**Nota 1:** Este produto não pode ser utilizado sobre pinturas antigas sintéticas de secagem ao ar, dado que, os solventes desse primário provocam ataque e enrugamento às pinturas de fundo.

**Nota 2:** Embora seja possível lixar após 2 horas, recomenda-se fazê-lo somente após 4 horas.

**Nota 3:** De modo a se obter um melhor aspeto de pintura sugere-se a secagem de um dia para o outro.

## Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de proteção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

## Embalagens

1 L, 5 L e 20 L

## Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A Informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.